

BIJLARD MS PRIMER CS60



PRODUCTOMSCHRIJVING

MS PRIMER CS60 is een 1-componenten vocht hardende primer op basis van MSP.

TOEPASSING

MS PRIMER CS60 is speciaal geschikt voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

VERWERKING

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Het CM% (vochtgehalte) in een houten ondergrond mag niet hoger zijn 18%. Aanbrengen met kwast of roller.

Minimale temperatuur: + 10°C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn 85 % bij een temperatuur van + 10°C.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goede mechanische bestendigheid.

Bestand tegen vocht en chemicaliën.

Uitstekende hechting.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: MSP
Kleur	: Transparant en zwart
Verwerkingstemperatuur	: + 10° C tot + 30° C
Soortelijk gewicht	: 1,0 kg/m ³
Verbruik	: ca. 6-10 m ² /kg
Uithardingstijd	: 90 minuten

HOUDBAARHEID

MS PRIMER CS60 is in ongeopende verpakking op een koele vorstvrije plaats na productie 12 maanden houdbaar.

VERPAKKING

Blik 1 liter

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES