

# GAP FILLER FLOOR®



## PRODUCTOMSCHRIJVING

GAP FILLER FLOOR is een extreem snel uithardende, elastische, 2-komponent, oplosmiddelvrije lijm en vulmiddel op basis van MSP.

## TOEPASSING

Voor het snel en deugdelijk opvullen van holle ruimten onder alle soorten parket, inclusief alle tapis vloeren, zonder weekmaker uittreding. Toepasbaar op alle voorkomende ondervloeren. GAP FILLER FLOOR is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geluidsabsorberend door blijvend elastisch karakter. Geschikt voor vloerverwarming.

## VERWERKING

Markeer de holle ruimten in de parketvloer en boor minimaal twee gaten van 9 mm. tot in de holle ruimte onder het parket met een maximale onderlinge afstand van 20 cm. Plaats de mixer tip op de koker, kort het uiteinde van de mixertip in zodat deze strak in het gat past. Dit zorgt ervoor dat de GAP FILLER FLOOR goed wordt verdeeld onder het parket en niet langs de mixertip omhoog komt. Knijp met behulp van een kitspuit de GAP FILLER FLOOR in de holle ruimte totdat de lijm zichtbaar is in het andere gat of tot dat het resultaat naar tevredenheid is. Mocht het nodig zijn om meerdere gaten te boren, mag de onderlinge afstand niet meer zijn dan 20 cm. Gaten naderhand met houtprop opvullen. De vloer is al na 60 minuten beloopbaar. Natte lijmresten zijn te verwijderen met CITRONEL. De aangegeven verwerkingstijden zijn gebaseerd op temperaturen vanaf 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. De temperatuur van de werkruimte, de lijm en het te lijmen materiaal mag niet lager zijn dan +5°C en de vochtigheidsgraad van het hout moet tussen de 8% en 12% liggen. Open tijd: ca. 30 minuten.

## BELANGRIJK

Na gebruik de mixertip verwijderen en de afsluitdop terugplaatsen.

## EIGENSCHAPPEN

De temperatuurbestendigheid van FLOOR GAP FILLER is van -40°C tot +100°C. FLOOR GAP FILLER is bestand tegen weersinvloeden zoals vocht en vorst en inwerkingen van verdunde zuren, basen en zouten. De verwerkingstemperatuur is tussen de 5°C en +35°C.

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: MSP
Karakter	: elastisch
Kleuren	: naturel/eiken
Dichtheid	: 1540 kg/m <sup>3</sup>
Huidvorming	: na ca. 30 minuten bij +20°C
Consistentie	: pasteus
Hardheid	: ca. 40 Shore A
Krimp	: geen
Doorharding	: ca. 1 uur
Maximale rek	: 250%
Treksterkte	: ca. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Schimmelbestendig	: uitstekend

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**

## HOUDBAARHEID

GAP FILLER FLOOR mag verwerkt worden tot uiterlijk 12 maanden na productie, mits in goed gesloten verpakking opgeslagen bij een temperatuur tussen 10°C en 20°C. Vorstvrij bewaren. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO).

## VERBRUIK

0.7-1.4 m<sup>2</sup>/kg.

## REINIGEN

Gereedschappen reinigen met CITRONEL of VERDUNNER.

## VERPAKKING

Koker van 280 ml.

## VOLDOET AAN

EC1 PLUS EMI

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.



## Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en die van uw familie

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel klimaat in uw eigen huis.

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**