

BIJLARD CS 40® TRIJS



PRODUCTOMSCHRIJVING

CONSTRUCTION SEALER 40® TRIJS is een professionele, vochtverhardende, transparante, elastische, afdichtingskit met verlijmende eigenschappen op basis van MSP.

TOEPASSING

CONSTRUCTION SEALER 40® TRIJS is een hoogwaardig product voor het afdichten van aansluitvoegen en voegen in glasconstructies binnenshuis. (Niet voor beglazingssystemen). Lichte verlijmingen van vrijwel alle materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Geschikt voor vochtige ruimtes. Lijmen: glas, vele kunststoffen(acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen. Monteren: plinten, drempels en isolatieplaten. Hechtingsproef wordt aanbevolen.

Afdichten: Voegen in keukens, dilatatievoegen en aansluitvoegen.

VERWERKING

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60® is alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit. Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C.

Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®. Afdichten: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken met vinger of plamuurmes natgemaakt met zuurvrij zeepwater.

EIGENSCHAPPEN

temperatuurbestendigheid	: van -40°C tot +100°C
Vocht- en vorstbestendigheid	: goed
Chemicaliënbestendigheid	: korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten
Elasticiteit	: blijvend elastisch
Bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten of siliconen	
Soepel verwerkbaar	

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: MSP
Kleur	: trijs
Dichtheid	: 1040 kg/m ³
Verspuitbaarheid	: ca. 150 gram 3 mm/6.3 Bar
Huidvorming	: na ca. 10 minuten bij +20°C
Kleefvrij	: na ca. 4 uur
Hardheid	: ca. 40 shore A (vlgs. DIN-EN-ISO 868)
Krimp	: ca. 4% (vlgs DIN-EN-ISO 10563)
Doorharding	: ca. 2-3 mm. per 24 uur
Rek bij breuk	: 250%
Treksterkte	: ca. 2 N/mm ²
Schimmelbestendig	: uitstekend

HOUDBAARHEID

CONSTRUCTION SEALER 40 TR is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, na productie tenminste 12 maanden houdbaar.

VERPAKKING

Spuitkokers 290 ml.

VOLDOET AAN

EN 15 651-1 20 HM INT

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES