

HOTMELT HH 103



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een professionele HOTMELT voor HOLZ-HER kantenaanlijmmachines in patroonvorm op basis van EVA. HOTMELT HH 103 heeft een korte opwarmtijd en geeft een uitstekend resultaat met een doorvoersnelheid vanaf 8 m¹ per minuut.

TOEPASSING

HOTMELT HH103 is geschikt voor kantenaanlijmmachines met of zonder cartridge en/of slotcoater. Voor de verwerking van PVC-, ABS-, polyester-, melamine- en HPL-kantenband, kantfijnere en massieve houten latten (tot 5mm.).

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	: naturel.
Viscositeit	: ca. 80.000 mPas/200 □C.
Verwekingspunt	: ca. 103 □C.
Kleur	: transparant.
Viscositeit	: ca. 38.000 mPas/200 □C.
Temperatuur op de wals	: ca. 190 □C – 210 □C.
Doorvoersnelheid	: ca. 10 m./min.
Warmtebestendigheid volgens WPS 68	: 70 □C – 75 □C.

VERWERKING

De lijm dient gelijkmatig te worden aangebracht. De verwerkingstemperatuur moet tussen 190 C° en 210° C zijn. De thermostaat van de kantenaanlijm machine kan na verloop van tijd afwijkingen vertonen, controleer daarom de temperatuur van de lijm op de kam regelmatig met behulp van een oppervlaktethermometer. De temperatuur in de machine dient gedurende werkonderbrekingen tenminste 30 □C tot 40 □C verlaagd te worden om verkoling van de HOTMELT te voorkomen. Zorg er altijd voor dat de te verlijmen materialen onderling niet van temperatuur verschillen. Voor een perfect resultaat moeten de te verlijmen materialen en de omgevingstemperatuur, liggen tussen de 18□C en 20□C en de vochtigheidsgraad van het hout moet tussen de 8% - 12% zijn. Massieve latten direct na bewerking aanlijmen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de transparante HOTMELT, dient men er rekening mee te houden dat de lijm vervuiling kan veroorzaken. Om dit te voorkomen kan men de machine zo instellen dat de lijm 1 tot enkele millimeters van de plaatrand af, aangebracht wordt. Als men werkt met een plaatdikte van 18 mm, is de beginwaarde ca. 16 mm. Mocht nadat de kantenband aangebracht is de lijm nog aan 1 of beide zijde tussenuit geperst worden, dan dient men de machine nog smaller af stellen totdat het gewenste resultaat is bereikt.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

HOUDBAARHEID

In goed gesloten verpakking in een droge en koele omgeving tenminste 24 maanden houdbaar.

VERPAKKING

Doos van 15 kg. (naturel, wit, zwart, bruin). Doos van 11,5 kg. (transparant).

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES