

PU-2K-7 MIX 2 x 200ml.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zeer hoogwaardige professionele hoogvisceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan.

- Universeel.
- Zeer sterk.
- Weer- en (zee)waterbestendig.
- Koude- en hittebestendig.
- Oplosmiddelvrij.
- Spleetvullend.

TOEPASSING

Uitermate geschikt voor verlijming van moeilijk verlijmbare materialen en materiaalcombinaties en het realiseren van verbindingen die zeer sterk of bestand tegen extreme omstandigheden moeten zijn, zoals bijvoorbeeld:

1. Verlijming van Aluminium, RVS en polyester.
2. Verlijming van schuimmaterialen (polystyreenschuim) in combinatie met metalen (aluminium).
3. Verlijming van kunstgras en rubber noppentegels op beton (eerst proefverlijming doen!).
4. Verlijming van vloerbedekking op polyester (boten).
5. Lijmen van tegels over tegels.
6. Lijmen van roefmate op metaal.

Ook geschikt voor verlijming van vele andere materialen, zoals metalen, houtsoorten, steen, beton, keramische wand- en vloertegels, glas, rubber en vele kunststoffen onderling en in combinatie.

Uitermate geschikt voor toepassing in de caravanbouw, bij reparatie van schades.

EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: zeer goed (zeewatervast).

Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +110° C, kookwatervast.

Verdunbaarheid: het lijmengsel mag niet worden verdund.

Vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: zeer goed.

Vullend vermogen: goed.

Verwerkingstijd: ca. 7 minuten.

Handvasttijd: 60 minuten.

TECHNISCHE INFORMATIE

Lijmtype : 2-component polyurethaan.

Kleur : beige.

Vaste stofgehalte : 100%.

Dichtheid : 1,4.

Viscositeit : 9000 mPas.

OPSLAGSTABILITEIT

PU-2K MIX mag verwerkt worden tot uiterlijk 6 maanden na productie, mits in goed gesloten verpakking opgeslagen bij een temperatuur tussen +10° C en +20° C. Verpakking na gebruik goed sluiten. De afzonderlijke componenten mogen niet met elkaar of met water in aanraking komen.

REINIGEN

Natte lijmvlakken direct verwijderen met VERDUNNER of MEK. Droge lijmvlakken zijn alleen mechanisch te verwijderen.

VERPAKKING

Dubbelspuit 2 x 200ml.



Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES