

330 Latexlijm



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een oplosmiddelvrije contactlijm op basis van natuurrubberlatex en is geschikt voor lijmverbindingen van: boardmaterialen, akoestische tegels, textiel, jute, vilt e.d., kokosmatten, fineren in de jachtbouw, HPL.

NB: 330 is niet geschikt voor het lijmen van lichtgekleurd PVC met textielrug (Vistram, Suwide). Bepaalde stoffen welke in sommige verf- en textielsoorten voorkomen kunnen de lijm snel doen verouderen waardoor de lijm zijn hechtcracht verliest.

Pluspunten 330 :

- Behoeft niet te worden te worden geroerd voor gebruik;
- Is bestand tegen veroudering (mits niet blootgesteld aan direct zonlicht);
- Is gemakkelijk te verwerken;
- Is voordelig in gebruik;
- Geeft een elastische verbinding;
- Is niet brandbaar;
- Is vochtbestendig;

TOEPASSING

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Beide oppervlakken met een kwast gelijkmatig en niet te dik instrijken. Lijm minimaal 20 minuten laten drogen. De droogtijd is langer bij lagere temperaturen dan +20°C en hogere luchtvochtig heden dan 65%. Vervolgens de oppervlakken in de juiste positie samenvoegen. Eenmaal in contact gebrachte delen laten GEEN correcties toe. Na samenvoegen het gehele oppervlak met voldoende druk (min. 4 Kg/cm²) aandrukken. Bij handmatig aankloppen of aandrukken met een lijmwal vanuit het midden naar de zijkanen werken ter voorkoming van luchtinsluiting. Opslag tussen +10°C en +25°C. Lijm niet verwerken onder een temperatuur van +10° C.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: natuurrubberlatex.
Soortelijk gewicht	: 0.95 ± 0.02 Kg/L.
Vaste stoffen gehalte	: ± 60%.
Hoedanigheid	: vloeibaar.
Viscositeit	: 125 – 250 mPa.s.
Kleur	: crème.
Droogtijd	: 20 min. +20°C; 65% luchtvochtigheid.
pH	: ca. 10.
Hittebestendigheid	: +90°C.
Houdbaarheid	: 1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking.
Opslag	: vorstvrij bewaren.

REINIGEN

Water en opgedroogde vlekken met VERDUNNER.

VERPAKKING

500 gr, 5 kg, 25 kg.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES