

BIJLARD AQUA UNIPRIMER FLOOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van Styreen Acrylaat.

TOEPASSING

Vorstrijk voor het afsluiten en/of verstevigen van sterk zuigende en niet zuigende ondergronden. De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (Eisen aan de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (Leg- en onderhoudsinstructies). De ondervloer moet schoon, vrij van scheuren, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Oude vloerbedekking en niet vastzittende lijm en egalisatieresten moeten mechanisch volledig worden verwijderd. Nieuwe beton- en cementdekvloeren borstelen, stofzuigen en bouwresten verwijderen. Anhydritevloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en stofzuigen. Hard steen en tegelvloeren opschuren en grondig reinigen met CITRONEL. Maximale CM-vochtgehalte bij onderstaande toepassingen zijn:

- Beton- en cementdekvloer, op isolatie of scheidingslaag, 2,0 CM%.
- Met vloerverwarming, 1,8 CM%.
- Anhydritevloer, zonder vloerverwarming, 0,5 CM%.
- Anhydritevloer, met vloerverwarming, 0,3 CM%.

VERWERKING

De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Voor gebruik goed schudden of roeren. Met een roller gelijkmatig "crosslink" op de ondervloer aanbrengen.

Bij niet zuigende ondervloeren onverdund, bij zuigende ondervloeren 1:1 met water verdund gebruiken.

Op niet zuigende ondervloeren is een overwerking pas mogelijk indien de primerlaag volledig is door gedroogd. (Droogtijd op niet zuigende ondervloeren ca. 1 uur)

EIGENSCHAPPEN

Snel drogend, universeel toepasbaar, water- en alkalibestendig, oplosmiddelvrij, zeer laag verbruik, inzetbaar voor vloerverwarming.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: Styreen-Acrylaat.
Kleur	: wit.
Verwerkingstemperatuur	: + 15°C+ 25°C.
Soortelijk gewicht	: 1,0 kg/m ³ .
Reiniging	: in verse toestand met water.
Verbruik	: 50/240 g/m ² .
Uitharding	: Niet poreuze ondervloer ca.1 uur. Poreuze o.g., zodra het oppervlak droog voelt.

HOUDBAARHEID

Vorstvrij, in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken.

VERPAKKING

5 kg Jerrycan.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.