

Aqua Uni Primer FLOOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van Styreen Acrylaat.

TOEPASSING

Voorstrijk voor het afsluiten en/of verstevigen van sterk zuigende en niet zuigende ondergronden.

De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (Eisen aan de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (Leg- en onderhoudsinstructies). De ondervloer moet schoon, vrij van scheuren, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Oude vloerbedekking en niet vastzittende lijm en egalisatieresten moeten mechanisch volledig worden verwijderd. Nieuwe beton- en cementdekvloeren borstelen, stofzuigen en bouwresten verwijderen. Anhydrite-vloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en stofzuigen. Hard steen en tegelvloeren opschuren en grondig reinigen met CITRONEL. Maximale CM-vochtgehalte bij onderstaande toepassingen zijn:

- Beton- en cementdekvloer, op isolatie of scheidingslaag, 2,0 CM%.
- Met vloerverwarming, 1,8 CM%.
- Anhydritevloer, zonder vloerverwarming, 0,5 CM%.
- Anhydritevloer, met vloerverwarming, 0,3 CM%.

VERWERKING

De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Voor gebruik goed schudden of roeren. Met een roller gelijkmatig "crosslink" op de ondervloer aanbrengen.

Bij niet zuigende ondervloeren onverdund, bij zuigende ondervloeren 1:1 met water verdund gebruiken.

Op niet zuigende ondervloeren is een overwerking pas mogelijk indien de primerlaag volledig is door gedroogd. (Droogtijd op niet zuigende ondervloeren ca. 1 uur)

EIGENSCHAPPEN

Snel drogend, universeel toepasbaar, water- en alkalibestendig, oplosmiddelvrij, zeer laag verbruik, inzetbaar voor vloerverwarming.

TECHNISCHE INFORMATIE

| | |
|------------------------|--|
| Basis | : Styreen-Acrylaat. |
| Kleur | : wit. |
| Verwerkingstemperatuur | : + 15°C+ 25°C. |
| Soortelijk gewicht | : 1,0 kg/m ³ . |
| Reiniging | : in verse toestand met water. |
| Verbruik | : 50/240 g/m ² . |
| Uitharding | : Niet poreuze ondervloer ca.1 uur. Poreuze o.g., zodra het oppervlak droog voelt. |

HOUDBAARHEID

Vorstvrij, in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken.

VERPAKKING

5 kg Jerrycan.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES