

MS FLOOR BOOSTER®



Productomschrijving :

De MS FLOOR BOOSTER is een speciaal ontwikkelde milieuvriendelijke supersnelle activator die de doordroging van MS FLOOR terugbrengt tot wel 45 minuten.

Toepassingsgebied :

Te gebruiken in MS FLOOR. Tevens bij lagere temperaturen te gebruiken.

Verwerking :

De MS FLOOR BOOSTER goed schudden voor gebruik en daarna toevoegen. Het geheel minimaal 1 minuut doormengen m.b.v. Bijlard mixer tot er een homogene kleur bereikt is. De potlife van de MS FLOOR gemixt, bedraagt bij 20 °C. ca. 40 min. Indien er spanning op het parket staat dient men na het leggen gedurende de afbindtijd het parket met enige zware voorwerpen op zijn plaats te houden. Na het leggen mag bij 20 °C pas na 1 uur het verlijmd parket belopen worden. Schuren/lakken van het parket mag pas plaats vinden bij 20 °C na 2 uur. Natte lijmresten zijn te verwijderen met o.a. CITRONEL. De aangegeven verwerkingstijden zijn indicatief en gemeten met 65% relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van de werkruimte, de MS FLOOR BOOSTER, de lijm en het te lijmen materiaal mogen niet lager zijn dan +5°C en de vochtigheidsgraad van het hout moet tussen de 8% en 12% liggen.

Belangrijk:

Na het inmengen van de MS FLOOR BOOSTER is de reactie gestart en is de MS FLOOR na het verstrijken van de potlife, niet meer verwerkbaar.

Eigenschappen:

Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaten.

Technische informatie:

Basis grondstof	: Activator
Kleur	: Wit
Dichtheid	: ca. 1
Temperatuurbestendigheid	: -40°C tot +100°C.
Doorharding na menging	:

<u>500 gr op 20 kg Floor</u>	<u>15 °C</u>	<u>20 °C</u>	<u>25 °C</u>
Potlife	45 min	40 min	35 min
Belooptijd na	90 min	60 min	45 min
Belastbaar na	150 min	120 min	90 min

<u>300 gr op 20 kg Floor</u>	<u>15 °C</u>	<u>20 °C</u>	<u>25 °C</u>
Potlife	45 min	40 min	35 min
Belooptijd na	120 min	90 min	75 min
Belastbaar na	180 min	150 min	120 min

<u>400 gr op 20 kg Floor</u>	<u>15 °C</u>	<u>20 °C</u>	<u>25 °C</u>
Potlife	45 min	40 min	35 min
Belooptijd na	100 min	70 min	55 min
Belastbaar na	160 min	130 min	100 min

<u>200 gr op 20 kg Floor</u>	<u>15 °C</u>	<u>20 °C</u>	<u>25 °C</u>
Potlife	45 min	40 min	35 min
Belooptijd na	150 min	120 min	105 min
Belastbaar na	210 min	180 min	150 min

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Opslagstabiliteit: MS FLOOR BOOSTER is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden na productie houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken.

Verbruik:

Maximaal, 500 gr. MS FLOOR BOOSTER op 20 kg MS FLOOR.

Reinigen:

Gereedschappen liefst reinigen met CITRONEL.

Verpakking:

500 gr. flacon

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en die van uw familie

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestandsdelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel klimaat in uw eigen huis.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES