

BIJLARD GLAZING 3.0®



PRODUCTOMSCHRIJVING:

GLAZING 3.0 is een professionele duurzame, zeer goed UV bestendige, elastische, droog afneembare en overschilderbare beglazingskit op basis van MSP. Voorzien van het KOMO-certificaat Nr. 33356 voor gebruik als beglazingskit volgens BRL 2801 (www.komo.nl)

TOEPASSING:

GLAZING 3.0 is voor topafdichting en hielafdichting in beglazingssystemen. Volgens NPR 3577 van enkel glas, dubbel glas, gelaagd glas, inbraak werend glas en zelfreinigende beglazing. Voor het afdichten van aansluitvoegen welke achteraf overschilderd kunnen worden. Voor reparaties aan bestaande voegen op basis van MSP.

VERWERKING:

De ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij voldoende sterke en/of homogene ondergronden is het niet nodig dat er een primer toegepast wordt. Op zeer poreuze, zuigende of open ondergronden adviseren wij MS-1 PRIMER te gebruiken. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. GLAZING 3.0 is te verwerken met een spuitkoker met hand- of luchtkitspuit. Niet verwerken beneden +5°C en boven +40°C. Natte lijmresten verwijderen met CS60 CLEANER. GLAZING 3.0 is zeer goed overschilderbaar met alle verven, echter het kan voorkomen dat er verven zijn die indroging vertragen. Wij adviseren daarom altijd vooraf een proef te doen om teleurstellingen te voorkomen. Licht opschuren geeft een betere hechting van de verf op de GLAZING 3.0.

EIGENSCHAPPEN:

Bevat geen oplosmiddel, isocyaan of siliconen. Bestand tegen weersinvloeden zoals UV-licht, vocht,- en vorst. Daarnaast is GLAZING 3.0 bestand tegen korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten. Overschilderbaar met water gedragen,- en oplosmiddel houdende verven (Alkydhars verven kunnen in droging vertraagd worden). Blijvend elastisch tot maximaal 25%. Zeer groot hechtvermogen op praktisch alle voorkomende materialen in de bouw zonder primer en zelfs op vochtige ondergronden. Niet corrosief t.o.v. metalen. PH neutraal en reukloos. Open tijd ca. 30 minuten.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

TECHNISCHE INFORMATIE:

Basisgrondstof	: MSP
Kleur	: Wit, zwart, bruin, grijs. Andere kleuren op aanvraag.
Dichtheid	: 1250 kg/m ³
Huidvorming	: ca. 40-55 min.
Krimp	: geen
Doorharding	: ca. 2 mm per 24 uur
Hardheid	: ca. 22 shore A
Rek bij breuk	: 200%
Treksterkte	: ca. 0,6 N/mm ²
E-module	: ca. 0,37 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	: van -40°C tot +100°C
Schimmelbestendigheid	: uitstekend

HOUDBAARHEID:


GLAZING 3.0 mag verwerkt worden tot uiterlijk 12 maanden na productie, mits in goed gesloten verpakking opgeslagen bij een temperatuur tussen 10°C en 20°C. Vorstvrij bewaren. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO).

VERPAKKING:

Spuitkokers van 290 ml.
Worsten van 600 ml.
Andere verpakkingen op aanvraag.

VOLDOET AAN:

KOMO 33356 volgens BRL 2801
EN 15651-2: G CC:20LM
EC1 PLUS EMI



Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES