

# BIJLARD MS MULTI PRIMER FLOOR



## PRODUCTOMSCHRIJVING

MS MULTI PRIMER FLOOR is een 1-componenten voorstrijk op basis van MSP.

## TOEPASSING

MS MULTI PRIMER FLOOR is voor het afsluiten en/of verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondervloeren. Direct te verlijmen met PU2K of MS-FLOOR. Geschikt voor vloerverwarming. Kan als afsluiting dienen tegen restvocht in betonvloeren en cementvloeren tot 4 CM% (met vloerverwarming maximaal 3 CM%).

De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (Eisen aan de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (Leg- en onderhoudsinstructies). De ondervloer moet schoon zijn en vrij van oplosmiddelen, stevig en vrij van scheuren. Oude vloerbedekking en niet vastzittende lijm en egalisatieresten moeten mechanisch volledig worden verwijderd. Nieuwe beton- en cementdekvloeren borstelen en stofzuigen, bouwresten verwijderen.

Anhydrietvloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en stofzuigen. Hardsteen en tegelvloeren opschuren of grondig reinigen met CITRONEL. Maximale CM% (vochtgehalte) bij onderstaande toepassingen zijn: Beton- en cementdekvloer binnen, op isolatie of scheidingslaag, 2,0 CM%. Anhydrietvloeren binnen, zonder vloerverwarming, 0,5 CM%. Anhydrietvloeren binnen, met vloerverwarming, 0,3 CM%.

## VERWERKING

De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn.

Verpakking voor gebruik goed schudden en aansluitend het product met een veloursroller gelijkmatig en dun opbrengen. Indien de ondergrond geen oneffenheden vertoont kan ook een lamsvachroller gebruikt worden. Vermijd plasvorming. Bij gebruik van BIJLARD EGALINE 10A dient er een tweede laag MS MULT PRIMER FLOOR aangebracht te worden afgewerkt met vuur gedroogd kwartsand (zie doc.blad BIJLARD EGALINE 10A).

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**

## EIGENSCHAPPEN

Universeel toepasbaar  
Zeer laag verbruik  
Te gebruiken bij vloerverwarming

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof : MSP  
Kleur : Transparant  
Verwerkingstemperatuur : + 10° C tot + 30° C  
Soortelijk gewicht : 1,0 kg/m<sup>3</sup>  
Verbruik : ca. 6-10 m<sup>2</sup>/kg  
Uithardingstijd : 90 minuten

## REINIGEN

Gereedschappen reinigen met CLEANER CS60©

## HOUDBAARHEID

MS MULTI PRIMER FLOOR is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats na productie 12 maanden houdbaar.

## VERPAKKING

Blik 5 kg.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**