

BIJLARD ACRYL FLOOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

ACRYL FLOOR is een oplosmiddelvrije PVC- en Vinyllijm op basis van acrylaat dispersie met een zeer hoge aanvangshechting.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van PVC-, vinyl en rubber vloerbedekkingen in stroken en tegels op de meest voorkomende ondergronden. Tevens toepasbaar als universele lijm voor alle gangbare soorten zachte en halfzachte vloerbedekking voor binnen op vloer en wand.

VERWERKING

ACRYL FLOOR met behulp van de SQRAPER® A3 gelijkmatig op een schone, vetvrije, gladde en vlakke ondergrond aanbrengen, indien nodig vooraf egaliseren met EGALINE 10A FLOOR. De lijm ca. 20 - 30 minuten laten drogen. Na droging, binnen 1 uur en 15 minuten de vloerbedekking op de ondergrond aanbrengen. De vloerbedekking na het leggen, na-walsen met behulp van een zware rol (ca. 45 kg, werkbreedte 42 cm, doorsnede 11 cm.). Eventuele opstaande gedeelten extra verzwaren. Voorkom luchtinsluiting onder de vloerbedekking. Na 30 minuten de kopse kanten en naden nogmaals walsen. Natte lijmresten zijn te verwijderen met een vochtige doek. De aangegeven verwerkingstijden zijn gebaseerd op +20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

BELANGRIJK

Bij de verlijming dient er op gelet te worden, dat de temperatuur van de ondervloer, de lijm, het te verwerken materiaal en de verwerkingsruimte gelijk zijn. Alle te verlijmen materialen, evenals de lijm moeten minimaal 48 uur in de verwerkingsruimte geacclimatiseerd worden.

De ondergrond dient te voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 "Vloerbedekking werkzaamheden", BS CP 8203 & 8204 of vergelijkbare nationale normen. De ondergrond dient schoon, droog, homogeen en vrij te zijn van oneffenheden en stoffen die de aanhechting kunnen belemmeren. Indien er geëgaliseerd moet worden verwijzen wij u door naar het documentatieblad [EGALINE 10A FLOOR](#).

Als de vloerbedekking wordt gelegd op vloerverwarming verwijzen wij u naar het [Opstookprotocol Vloerverwarming](#).

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: Acrylaat dispersie
Kleur	: Crème Wit
Vaste stofgehalte	: ca. 58%
pH-waarde	: 8,5
Dichtheid	: 1.12 kg/m ³
Viscositeit	: 67.000 mPa-s
Inlegtijd	: ca. 30 - 75 minuten bij +20 °C en 65% rel. Luchtvochtigheid
Verbruik	: ca. 250/350 gram m ²
Temperatuurbestendigheid	: van +5 °C tot +45 °C
Vocht- en vorstbestendigheid	: goed
Verwerkingstemperatuur	: +10 °C tot +25 °C

HOUDBAARHEID

ACRYL FLOOR is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden na productie houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO).

REINIGEN

Gereedschappen reinigen met water of [CITRONEL](#).

VERPAKKING

10 kg emmer.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.