


BIJLARD MS PRIMER CS60



PRODUKTBESCHREIBUNG

MS PRIMER CS60 ist eine 1-komponentige feuchtigkeitshärtende Grundierung auf Basis von MSP.

ANWENDUNG

MS PRIMER CS60 eignet sich besonders zur Vorbehandlung von Holzlatten und für Oberflächen wie Holz, Stein und Beton

WIRD BEARBEITET

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein (Feuchtigkeitsgehalt im Holz darf 18 % nicht überschreiten). Mit Pinsel oder Rolle auftragen.

Mindesttemperatur: + 10°C. Die relative Luftfeuchtigkeit darf bei einer Temperatur von + 10°C 85 % nicht überschreiten.

EIGENSCHAFTEN

Sehr gute mechanische Beständigkeit. Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Hervorragende Haftung. Mindestens 30 Minuten trocknen.

TECHNISCHE INFORMATION

Grundrohstoff	: MSP
Farbe	: Transparent und Schwarz
Verarbeitungstemperatur	: + 10° C bis + 30° C
Spezifisches Gewicht	: 1,0 kg/m ³
Verbrauch	: ca. 6-10 m ² /Kilo

HALTBARKEIT

MS PRIMER CS60 ist nach Herstellung in ungeöffneter Verpackung an einem kühlen, forstfreien Ort 12 Monate haltbar. Bitte immer in der Reihenfolge des Eingangs verarbeiten.

VERPACKUNG

Dose 1 Liter

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Unsere Verarbeitungsempfehlungen basieren auf umfangreichen Recherchen. Aufgrund der Vielfalt an Materialien und Bedingungen, unter denen das Kleben erfolgt, können wir keine Haftung für die erzielten Ergebnisse und/oder Schäden übernehmen, die durch die Verwendung des Produkts entstehen können. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Bijlard International • Platinastraat 141, 2718 SR Zoetermeer • The Netherlands • Phone: +31 (0)79 343 75 38 • info@bijlard.com • www.bijlard.com
ING bank: 068.60.31.156 • IBAN nr.: NL65INGB06886031156 • SWIFT: INGBNL 2A • BTW nr.: NL804836024 B.01 • KvK 's Gravenhage: 27124597