

BIJLARD LAKLIJM V3®



PRODUKTBESCHREIBUNG

LAKLIJM V3 ist eine professionelle schnelltrocknende Kunstharzdispersion mit feuchtigkeitseinschlusshemmender Wirkung und ausgezeichneter Haftung auf lackierten und melaminierten Oberflächen.

PRODUKTANWENDUNG

zum Verleimen schwer verleimbarer Oberflächen wie PVC, lackiertes Holz, Melamin und HPL auf einem Holzuntergrund aus z. B. Multiplex, Fichte, MDF oder Spanplatten.

VERARBEITUNG

Saubere, trockene, staub- und fettfreie und zueinander passende Materialien. 100–160 g/m² mittels Leimroller, Walze, Quast oder Spachtel einseitig auf einem trockenen, staub- und fettfreien Untergrund auftragen. Eine optimale Verleimung wird erzielt, wenn Material, Leim und Umgebung die gleiche Temperatur haben. Leim nicht mit Wasser verdünnen, außer es ist damit beabsichtigt, den Leim wieder auf seine ursprüngliche Viskosität einzustellen. Bei tiefen Temperaturen muss die Pressdauer beträchtlich verlängert werden. Beim Verleimen von Fichte mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 8–12 % und einer Verarbeitungstemperatur von 20 °C beträgt die offene Zeit maximal 9 Minuten, die Presszeit ca. 10–15 Minuten und die Endfestigkeit wird nach 7 Tage erreicht. Die Presszeiten hängen sehr stark von der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgehalt von Material und Umgebung, der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Stärke der aufgetragenen Leimschicht ab.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Endfestigkeit | : nach 7 Tagen |
| Presszeit | : bei +20°C ca. 15 Min., abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt |
| Offene Zeit | : ca. 9 Min |
| Pressdruck | : 0,5-0,8N/mm ² |
| Farbe | : beige, nach Trocknung trübe |
| Holzfeuchte Prozentsatz | : 8-12%. |
| Verarbeitungstemperatur | : +10-+30 °C |
| Auftragungsmenge | : 100 - 160 g/m ² |
| pH-Wert | : ca. 8 |
| Hitzebeständigkeit | : ca. 70 °C |
| Feststoffgehalt | : ca. 42% |
| Viskosität | : ca. 10.000 mPa.s |

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

REINIGUNG

Feuchte Leimreste mit Wasser aufnehmen, Werkzeuge mit Wasser reinigen.

HALTBARKEIT

In gut verschlossener Verpackung und in trockener und kühler Umgebung mindestens 6 Monate.

LAGERUNG

Frostfrei lagern

VERPACKUNG

500 gr. Flakon, 10 kg Eimer, 25 kg Jerrycan

Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Auf grund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES