

# HPL-PRIMER®



## PRODUKT

HPL PRIMER® ist eine professionelle Grundierung HPL Rand. Für die Behandlung oder HPL Rand. Erhöht die Haftung der heißen Schmelze auf HPL Einfassung Mit einer Bandkante Maschinen. Trocknet transparent.

## ANWENDUNGSGEBIETE

Hintergrundverarbeitung: Das HPL ist sauber, trocken, fett-und staubfrei. HPL vermisst die Grundierung über die Oberfläche in einer gleichmäßigen Schicht Ganze. Die Grundierung muss vollständig trocken sein, bevor Sie die heiße Schmelze ergibt.

Verarbeitungsbedingungen: Die Temperatur des Arbeitsbereichs, HPL und kann, nicht die Grundierung Weniger als +5°C. Trockenzeit: ca. 5-10 Minuten, abhängig von der Temperatur, Stärke und Luft. Can-vor Gebrauch gut schütteln. Nach dem Gebrauch auf den Kopf und Trainer halten Spritzen Grundierung, bis alle Rückstände entfernt werden.

Lagerfähigkeit: HPL Primer Mai bis 12 Monate nach Herstellung bei einer Temperatur von +10°C verarbeitet werden zwischen und +20°C. Frostschutz. Immer in der Reihenfolge ihres Eingangs (FIFO) verarbeitet.

## EIGENSCHAFTEN

Base	: Polyvinylacetat in Lösung.
Spezifisches Gewicht	: 0,91 ± 0,02 kg / l.
Feststoffgehalt	: 38,5 ± 0,5%.
Status	: Thin Flüssigkeit.
Viskosität	: 50-100 mPas.
Farbe	: transparent.
Trockenzeit	: 5 bis 10 min bei +20 ° C.
Haltbarkeit	: Ungeöffnete Gebinde in einem Jahr.
Waschmittel	: BIJLARD dünner.
Verbrauch	: ca. 250 m <sup>1</sup> .

## REINIGUNG

VERDUNNER.

## VERPACKUNG

500 ml Aerosol.

Unsere Verarbeitungshinweise basieren auf ausführlicher Untersuchung. Aufgrund der großen Verschiedenheit der Materialien und der Verleimungsumstände können wir keine Haftung für die erzielten Resultate und/oder jegliche Schäden übernehmen, die eventuell durch die Anwendung des Produkts entstehen können. Wir beraten Sie natürlich jederzeit gerne.

**BIJLARD®**  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**