

MS 2K FLOOR®



Produktbeschreibung:

Der MS 2K FLOOR ist ein speziell entwickelter, umweltfreundlicher, 2-Komponenten Superschnellkleber, der nach 2 Stunden voll belastbar ist. Dank seiner einzigartigen Rezeptur ist der Klebstoff doppelt so stark, verhindert Schwitzen und ist auch für die Aufnahme von Höhenunterschieden zwischen Holz und Untergrund bis zu 100% geeignet.

Einsatzbereich:

Zum Verkleben aller Arten von Parkett und Zwischenböden, wo Geschwindigkeit wichtig ist.

Verarbeitung:

Der Komponent B vor Gebrauch kräftig schütteln und danach zugeben in Eimer mit Komponent A. Mit BIJLARD MIXER mindestens 1 Minute durchrühren, bis das Gemisch eine gleichmäßige Farbe hat. Die Topfzeit von MS-2K FLOOR im gemischten Zustand beträgt bei 20 °C ca. 40 Min. Wenn der Parkettboden unter Spannung steht, sollte man das Parkett nach dem Verlegen während der Abbindezeit mit einigen schweren Gegenständen an Ort und Stelle halten. Nach dem Verlegen ist das verklebte Parkett bei 20 °C erst nach 1 Stunde begehbar. Schleifen/Lackieren des Parketts darf bei 20 °C erst nach 2 Stunden stattfinden. Nasse Klebstoffreste lassen sich z.B. mit CITRONEL entfernen. Die genannten Verarbeitungszeiten sind Richtwerte und wurden bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit gemessen.

Verarbeitungsbedingungen:

Die Temperatur des Arbeitsraums, von dem MS 2K FLOOR, und des zu klebenden Materials darf nicht niedriger als +5 °C sein. Die Holzfeuchtigkeit muss zwischen 8 % und 12 % liegen.

Wichtig:

Nach dem Einmischen von Komponent B hat die Reaktion begonnen, und nach Ablauf der Topfzeit kann MS 2K FLOOR nicht mehr verarbeitet werden.

Eigenschaften:

Frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten.

Technische Informationen:

Basisgrundstoff:	MSP
Farbe:	Eichen
Dichte:	ca. 1,69
Temperaturbeständigkeit: -	40 °C bis +100 °C.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Basisgrundstoff: Aktivator
Farbe: Weiß
Dichte: ca. 1
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C.

Durchhärten nach dem Mischen:

Set von 10 Kg.	15 °C	20 °C	25 °C
Topfzeit	45 min	40 min	35 min
Begehbar nach	90 min	60 min	45 min
Belastbar nach	150 min	120 min	90 min

Lagerungsstabilität: Der MS 2K FLOOR ist in ungeöffneter Verpackung an einem kühlen, frostfreien Ort mindestens 12 Monate nach der Produktion haltbar. Immer in der Reihenfolge des Empfangs verarbeiten.

Verbrauch:

Ca. 1m² pro Kg.

Reinigen:

Werkzeuge am besten mit CITRONEL reinigen.

Verpackung:

Set von 10 Kg.



Saubere Raumluf - Ihrer Gesundheit zuliebe und die Umwelt zu schützen!

Menschen verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen. Damit kommt der Qualität der Raumluf und Emissionen aus verarbeiteten Werkstoffen an Wand und Boden zunehmend wachsende Bedeutung zu.

Um ein rundum gesundes Wohnumfeld zu erreichen, ist es wichtig, bei den Verlegewerkstoffen und Bauprodukten, wie Dämmplatten, Klebstoffen oder Abdichtungen, unbedingt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wer größtmöglichen Schutz in punkto Gesundheit, Umwelt- und Innenraumluftthygiene sicherstellen will, sollte auf Produkte vertrauen, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind. Sie sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle.

So garantiert der EMICODE® eine langfristig saubere und sichere Raumluf - für ein gesundes und angenehmes Klima.

Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Aufgrund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.

Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Aufgrund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES