BIJLARD FUSSLEISTEN-KITT FLOOR®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Professioneller, elastischer Montageleim mit extrem hohen Anfangsklebkraft auf MSP basis

EINSATZGEBIET

Dies ist ein hochwertiges Produkt für strukturelles Verleimen von z.B. Platten, Fussleisten, Wandpanelen, Fussböden, usw. Ein Abstützen oder Festklemmen ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Zum Verleimen von fast allen im Bau üblichen Materialien und (sogar feuchtem) Untergrund. Innen und aussen ohne Verschmutzung des Randbereichs anwendbar. Kann mit den meisten Sorten Acryllatex- und Alkydfarbe überstrichen werden. Verleimen von Gips, Glas, Spiegeln, vielen Kunststoffen (Acrylat), (Natur-)Stein, Beton, Holz und vielen Metallsorten auf unterschiedlichem Untergrund und miteinander.

VERARBEITUNG

Vorbehandlung des Untergrundes: Der Untergrund muss sauber, staub- und Fettfrei sein. Anwendung des PRIMER CS 60® nur dort, wo extrem konstruktive Anforderungen in Kombination mit sehr porösen Untergründen bestehen.
Nicht empfohlene Untergründe: PE, PP und Teflon.
Geräte: Spritzkartuschen mit Hand- oder Druckluftspritze
Kleben und Montieren: Aufbringen in Streifen oder Punkten oder vollflach. Andrücken und/oder fixieren und aushärten lassen. Nicht unterhalb von +5°C verarbeiten.
Noch nicht getrocknete Kleberreste mit CLEANER CS 60® entfernen.

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Feuchte- und Frostbeständigkeit: gut
Chemikalienbeständigkeit: beständig gegen alle Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, kurzes Einwirken verdünnter Säuren, Basen und Salze
Überstreichbarkeit: gut
Elastizität: dauerelastisch

TECHNISCHE ANGABEN

Basismaterial	: MSP
Farbe	: weiß, Ral 9001
Dichte	: 1569kg/ m^3
Verspritzbarkeit	: 3mm/6,3 bar
Hautbildungszeit	: ca. 5 Min. bei 20°C
Klebfreiheit:	: nach etwa 2 Stunden
Härte (farben)	: ca. 60 Shore A
Schrumpfung	: keine
Durchhärtung	: ca. 2-3 mm in 24 Std.
Bruchdehnung	: 300%
Innenstärke	: 0.01 N/ mm^2
Zugfestigkeit	: ca. 2,2 N/mm^2
Schimmelbeständigkeit	: hervorragend

Bijlard International - P.O. Box 398, 2700 AJ Zoetermeer - Platinastraat 141, 2718 SR Zoetermeer - The Netherlands - Phone: +31 (0)79 343 75 38 - Fax: +31 (0)79 343 75 39 - info@bijlard.com - www.bijlard.com & www.ankerweld.org
ING bank: 068.60.31.156 - IBAN nr: NL65INGB0686031156 - SWIFT: INGBNL 2A - BTW nr: NL804836024 B.01 - EORI: NL804836024 - KvK 's Gravenhage: 27124597

LAGERFÄHIGKEIT

PLINTENKIT ist in gut verschlossener Verpackung an einem kühlen, frostfreien Ort mindestens 12 Monate nach Herstellungsdatum haltbar.

VERBRAUCH

Bei Verwendung von V-Düse ca. 7,25 m1 pro Kartuschen

REINIGUNG

Werkzeuge reinigen mit Cleaner CS 60®

VERPACKUNGSGRÖSSE

290 ml Spritzkartuschen

Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Auf grund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.

Saubere Raumluft - Ihrer Gesundheit zuliebe und die Umwelt zu schützen!

Menschen verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen. Damit kommt der Qualität der Raumluft und Emissionen aus verarbeiteten Werkstoffen an Wand und Boden zunehmend wachsende Bedeutung zu.
Um ein rundum gesundes Wohnumfeld zu erreichen, ist es wichtig, bei den Verlegewerkstoffen und Bauprodukten, wie Dämmplatten, Klebstoffen oder Abdichtungen, unbedingt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wer größtmöglichen Schutz in punkto Gesundheit, Umwelt- und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, sollte auf Produkte vertrauen, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind. Sie sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle.
So garantiert der EMICODE® eine langfristig saubere und sichere Raumluft - für ein gesundes und angenehmes Klima.
Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Aufgrund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.

Bijlard International - P.O. Box 398, 2700 AJ Zoetermeer - Platinastraat 141, 2718 SR Zoetermeer - The Netherlands - Phone: +31 (0)79 343 75 38 - Fax: +31 (0)79 343 75 39 - info@bijlard.com - www.bijlard.com & www.ankerveld.org
ING bank: 068.60.31.156 - IBAN nr: NL65INGB0686031156 - SWIFT: INGBNL 2A - BTW nr: NL804836024 B.01 - EORI: NL804836024 - KvK 's Gravenhage: 27124597