

# CS HIGH TACK®



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Professioneller, elastischer, überstreichbarer Kleber, Montage- und Abdichtungsmasse mit einer sehr hohen Anfangshaftung auf Basis von MSP.

## EINSATZGEBIET

**CS HIGH TACK®** ist ein hochwertiger MS-Polymerklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung zum schnellen und kraftvollen Verkleben von unter anderem Platten, Sockelleisten sowie Wand-, Boden- und Deckenelementen. In vielen Fällen ist ein Abstützen oder Klemmen nicht erforderlich. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen auf verschiedenen, auch leicht feuchten Untergründen. Mit den meisten Acryl- und Alkyd Farben überstreichbar. Haftet auf Materialien wie Gips, Glas, Spiegeln, Acryl, Naturstein, Beton, Holz und verschiedenen Metallen. Anwendungen:

Wandverkleidungen, Deckenpaneele, Dämmplatten, Sockelleisten, Schwellen, Fensterbänke, Ornamente, Dachelemente und Fassadenelemente.

## VERARBEITUNG

Vorbehandlung des Untergrundes: Der Untergrund muss sauber, staub- und Fettfrei sein. Anwendung des PRIMER CS 60® nur dort, wo extrem konstruktive Anforderungen in Kombination mit sehr porösen Untergründen bestehen. Nicht empfohlene Untergründe: PE, PP und Teflon.

Geräte: Spritzkartuschen mit Hand- oder Druckluftspritze Kleben und Montieren: Aufbringen in Streifen oder Punkten oder vollfläch. Andrücken und/oder fixieren und aushärten lassen. Nicht unterhalb von +5° C verarbeiten. Noch nicht getrocknete Kleberreste mit CLEANER CS 60® entfernen.

## EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit	: -40° C bis +100° C.
Feuchte- und Frostbeständigkeit	: gut.
Chemikalienbeständigkeit	: beständig gegen alle Witterungseinflüsse, kurzes Einwirken verdünnter Säuren, Basen und Salze
Überstreichbarkeit	: gut
Elastizität	: dauerelastisch

**BIJLARD®**  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**

#### TECHNISCHE ANGABEN

Basismaterial	: MSP.
Farbe	: Weiß, Schwarz
Dichte	: 1569kg/ m <sup>3</sup> .
Verspritzbarkeit	: 3mm/6,3 bar.
Hautbildungszeit	: ca. 10 Min. bei +20°C.
Klebfreiheit:	: nach etwa 4 Stunden.
Härte (farben)	: ca. 60 Shore A.
Schrumpfung	: keine.
Durchhärtung	: ca. 2-3 mm in 24 Std.
Bruchdehnung	: 330%.
Innenstärke	: 0.01 N/ mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit	: ca. 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Schimmelbeständigkeit	: hervorragend

#### LAGERFÄHIGKEIT

CS HIGH TACK® ist in gut verschlossener Verpackung an einem kühlen, frostfreien Ort mindestens 12 Monate nach Herstellungsdatum haltbar.

#### VERPACKUNGSGRÖSSE

290ml Spritzkartuschen.  
600ml Schlauchbeutel  
200L Fass

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**