

SUPER BOND®



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ist ein professioneller hochwertiger 2-Komponenten-Superleim mit Aktivator. Verleimt Holzverbindungen innerhalb von 10 Sekunden unzertrennbar.

ANWENDUNGSGEBIETE

Montagearbeiten, wobei Schnelligkeit verlangt wird, wie z. B. bei der Montage von Küchen, Leisten, Wänden und Decken usw. Leimt Holz, Faserplatten, Spanplatten, Metalle, Keramik, Gummi und viele Kunststoffe. Außerordentlich geeignet für rechtwinkelige Verbindungen und Gehrungen, wie z. B. bei Rahmen, Hohlkehlen, Leisten und Streifen.

VERARBEITUNG

Vorbereitung des Untergrunds: Die zu leimenden Teile müssen sauber, trocken fettfrei und exakt passend sein. Vorbereitung des Leims: Besprühen Sie einen Teil dünn mit dem Aktivator. (Abstand ca. 10 cm) und lassen Sie diesen verdampfen, bis die Oberfläche trocken ist. Tragen Sie auf dem anderen Teil den Leim auf. Achtung! Aktivator kann Oberflächen angreifen. Bringen Sie die Teile an der richtigen Stelle an und drücken Sie diese ca. 10 Sekunden fest zusammen.

Verarbeitungsbedingungen: Nicht unter +10° C verarbeiten.

Andrückdauer: etwa 10 Sekunden (abhängig von den verwendeten Materialien).

Offene Verarbeitungszeit: Aktivator: etwa 1 Stunde. Leim: keine (nach Auftragung sofort zusammenfügen).

Gesamte Aushärtungszeit: 24 Stunden.

Verbrauch: abhängig von der Anwendung und vom Material.

EIGENSCHAFTEN

Verdünnbarkeit : Super Bond darf keinesfalls verdünnt werden.

Temperaturbeständigkeit : -50° C bis + 80° C.

Feuchtigkeitsbeständigkeit : Gut.

Frostbeständigkeit : Gut.

Chemikalienbeständigkeit : Gut.

TECHNISCHE DATEN

Leim

Basisgrundstoff : Ethyl -2 Cyanoacrylat.

Farbe : Transparent.

Feststoffgehalt : 100%.

Viskosität : 1,5.

Entflammungspunkt : >+5° C.

Aktivator

Basisgrundstoff : Propan -2-0l.

Farbe : Transparent.

Entflammungspunkt : >+40° C.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES




Schritt 1

Eine Oberfläche mit Aktivator besprühen, abtrocknen lassen.



Schritt 2

Kleber auf die andere Oberfläche auftragen.



Schritt 3

Beide Oberflächen einfach zusammenfügen und 10 Sekunden festhalten.

LAGERUNG

Leim: Lagerung unter +5° C an einem dunklen Ort, ungeöffnete Verpackung etwa 12 Monate haltbar.
Aktivator: an einem dunklen Ort, ungeöffnete Verpackung etwa 24 Monate haltbar.

VERPACKUNG

Satz: 50 ml Leim + 200 g Aktivator.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen basieren auf ausführliche Untersuchungen und praktische Erfahrungen. Aufgrund der großen Vielfalt von Materialien und Umständen, unter denen geleimt wird, können wir keine Haftung für die erhaltenen Resultate übernehmen und/oder für jeglichen Schaden, der als Folge des Gebrauchs des Produkts entsteht. Wir unterstützen Sie allerdings jederzeit gerne mit Beratung.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES